

ATS 167 TP

ATS 167 TP – термопластичный прутковый полиамидный клей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в обувной промышленности для затяжки верха обуви в автоматических машинах.

Обладает быстрым схватыванием, хорошей гибкостью и высокой адгезией к натуральной коже и другим синтетическим и регенерированным материалам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод	ЕИ	Результат
Диаметр	—	мм	3,9 ±0,1
Цвет	—	—	Желтый, янтарный
Температура плавления	ASTM D 3461	С°	172
Вязкость по Брукфилду*(323°С)	MI 12	Па·с	3,5
Рабочая температура		С°	220÷240*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. При хранении при температуре 5–10 ° С или ниже рекомендуется выдерживать его при 15–20° С как минимум в течение 24 часов перед использованием.

УПАКОВКА

Короба по 12 бобин общим весом 20кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев при хранении в закрытых оригинальных упаковках.