Техническое описание

ATS 234S PA

ATS 234S PA - термопластичный полиамидный клей в прутках диаметром 3,85-3,95 мм, используемый для затяжки верха обуви в автоматических машинах. Имеет высокую скорость отверждения, может быть использован в обувном производстве и других областях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	янтарный
Точка плавления	165±5 ºС
Вязкость при t 200 ºС	8000~13000 cps
Предел прочности при разрыве	≥12,1 мПа
Удлинение при разрыве, %	≥16
Рабочая температура	210-240 ºС
Твердость по Шору	52±5 D
Плотность	0,97±0,03 г/см^3
Время схватывания	2-8 сек

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохранять продукт от воздействия влаги и света. При применении аккуратно соблюдать указания требований безопасности. Если продукт находился при температуре ниже +10 ºС необходимо выдержать перед использованием в течение 24 часов в комнатной температуре.

УПАКОВКА

Короба по 12 бобин общим весом 20 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт в сухом месте, защищенном от света и влаги при tº от +10 ºС до +35 ºС.