

Техническое описание

ATS 261S PE

ATS 261S PE - термопластичный полиэфирный клей в виде прутка диаметром 3,85 - 3,95 мм. Используется в машинах для автоматической затяжки заготовок обуви. Может применяться в качестве термостойких и быстротвердеющих клеев-расплавов, в обувном производстве и других областях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Цвет	белый матовый
Температура плавления	170±5°C
Вязкость при 230°C	7000~15000 cps
Плотность	1,27±0,05 г/см ³
Удлинение при разрыве	≥217 %
Твердость по Шору	56±5 D
Рабочая температура	210-240°C
Время схватывания	1-3 сек

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохранять продукт от воздействия влаги и света. При применении аккуратно соблюдать указания требований безопасности. Если продукт находился при температуре ниже +10 °С необходимо выдержать перед использованием в течение 24 часов в комнатной температуре.

УПАКОВКА

Короба по 12 бобин общим весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт в сухом месте, защищенном от света и влаги при t° от +10 °С до +35 °С.