

S-Filler

Кожа регенерированная (композиционная)

В составе 80% кожаные волокна (измельченная стружка), 20% латекс и масла.

Обладает хорошими показателями на многократный изгиб и прочностью на разрыв

Используется при изготовлении ремней, для промежуточных деталей в производстве

кожгалантерейных изделий: обложек, папок, чехлов, дублировании и уплотнении стенок сумок и рюкзаков.

Толщины	0,4 мм 0,6 мм 0,8 мм 1,0 мм
Плотность	0,78 г/см ³ ±2
Растяжение/удлинение в поперечном направлении	15%
Растяжение/удлинение в продольном направлении	25%
Прочность на разрыв поперечном направлении	50 кг/см ²
Прочность на разрыв в продольном направлении	40 кг/см ²
Влажность	10-12% ±2

Поставляется в листах. Размер листа 1 x 1,5 м

Хранить при комнатной температуре

Избегать попадания солнечных лучей