

ALFA STANDART

ALFA STANDART - регенерированная кожа повышенной эластичности, для внутренних деталей кожгалантерейных изделий. Содержание кожаных волокон – 60-65 %

NV – не шлифованный материал

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Толщина, мм	Вес, кг/м ²
4/10	0.4 ± 0.1	0.34 ± 3%
6/10	0.6 ± 0.1	0.51 ± 3%
8/10	0.8 ± 0.1	0.68 ± 3%
10/10	1.0 ± 0.1	0.85 ± 3%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Показатель	Ед.изм.	Метод исп.
Среднее удлинение	≥ 20	%	UNI EN 3376:2006
Проверка погрешности образца тона	Испытания не проводились	Δeab	UNI EN ISO 7724
Ускоренное испытание выветривания в условиях низкой освещенности	Испытания не проводились	ΔE	UNICHIM 2195-70 оттенки серого 4
Прочность при растяжении в момент разрыва	8	Н/мм ²	UNI EN ISO 3376 DIN EN 12985
Стойкость цвета при истирании	Испытания не проводились	сухое трение	UNI EN ISO 11640
		влажное трение	
Прочность (UNI 10826:2000)	Испытания не проводились	Н	UNI EN ISO 3377:2006
Стабильность размера	1	%	UNI 8481
Содержание коллагена	Испытания не проводились	Н/см	UNI/TS11237:2007
Сертификат огнестойкости	BS EN 1021 1 & 2 Cal. TB 117 E part 1 Cig. & Match BS 5852 ч. 1		

УПАКОВКА

Рулон в полиэтиленовой термостойкой пленке

Ширина рулона 1.47 ±1% м

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в помещении при температуре 18-30°C и влажности 30-65% в оригинальной ПЭ упаковке, не подвергать длительному воздействию солнечных лучей.

Срок хранения 12 месяцев