

Техническое описание

ALPA

ALPA – Кожа регенерированная (композиционная).

Используется при изготовлении промежуточных деталей кожгалантерейных изделий: ремней, сумок, папок, чехлов, обложек. Содержание кожаных волокон 60-65%.

Представлена в толщинах: 0,4 мм, 0,6 мм, 1,2 мм, 1,8 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	0,4 мм	0,6 мм	1,2 мм	1,8 мм
Содержание кожаных волокон	63-65%	63-65%	63-65%	63-65%
Содержание латекса	15-17%	15-17%	15-17%	15-17%
Влажность	10-12%	10-12%	10-12%	10-12%
Содержание смолы	8-10%	8-10%	8-10%	8-10%
Плотность	0,9 гр/см ³	0,9 гр/см ³	0,8 гр/см ³	0,8 гр/см ³
Прочность при растяжении в момент разрыва	10 Н/мм ²	10 Н/мм ²	8 Н/мм ²	8 Н/мм ²
Относительное удлинение	10-13%	10-13%	12-15%	12-15%
Упаковка	Рулон 100 пог.м	Рулон 100 пог.м	Рулон 50 пог. м	Лист 110x140 см

ХРАНИЕНИЕ

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей солнца и содержать в сухом месте.