

Техническое описание

## ATS 490

**ATS 490** – универсальный однокомпонентный термостойкий полихлоропропеновый клей на основе растворителей. Ats 490 обладает отличной начальной адгезией, термостойкостью и стойкостью к старению. Этот клей применяется для обшивки панелей (в т.ч. деревянных) для соединения пластика, гипсокартона, резины, текстильного материала, натуральной кожи и пробки. Ats 490 так же используется в автомобильной промышленности при обшивке дверных панелей и при реставрации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	19±3%
Цвет	Желто-коричневый
Вязкость (25°C)	250 ± 30 МПа
Плотность (г/мл)	0,80 ~ 0,84
Термостойкость	≥ 85 °С - 90 °С

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений (пыль и жир).
2. Тщательно перемешать клей.
3. Нанесите клей Ats 490 на обе склеиваемые поверхности подходящей кистью или при помощи валика.
4. Дождитесь испарения растворителя (около 15 – 20 мин).
5. Окончательное склеивание наступает через 48 часов.

### УПАКОВКА

Банки по 0,69 кг и 2,65 кг нетто.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.