

Техническое описание

ATS 99

ATS 99 – универсальный однокомпонентный полихлоропреновый клей

Предназначен для склеивания широкого спектра материалов: натуральной и искусственной кожи, микрофибры, экокожи, нетканых материалов, текстиля, картона, резин.

Может использоваться как для производства и ремонта обуви и кожгалантерейных изделий, так и для бытового применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|------------------|
| Цвет | Желто-коричневый |
| Вязкость (25°C) | 3500-500 Мпа.с |
| Плотность | 0.92-0.95 |
| Сухой остаток | 25±2% |
| Термостойкость | 60°C |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать.
2. Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений и пыли. При необходимости дополнительно зашлифовать и обезжирить.
3. Нанести клей при помощи кисти равномерным тонким слоем на обе склеиваемые поверхности
4. Дать высохнуть в течение 15-20 минут. Обязательно дождаться полного испарения растворителя.
5. По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать с давлением.

УПАКОВКА

Жестяные банки по 0,69 кг и 2,65 кг нетто.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении.